

FISSATIVO



Descrizione generale

FISSATIVO AFON CASA, all'acqua, altamente traspirante e non filmante, da applicare su superfici murarie già intonacate e pitturate, in particolare su supporti a base gesso, su superfici che presentano pitture che tendono a sfarinare, su nuovi intonaci e per la preparazione dei supporti per la posa di **AFONTERMO IL NANOCAPPOTTO**.

Fornitura

Flaconi da 0.5 lt – 1lt – 5lt

Preparazione del fondo

Il supporto deve essere asciutto, libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Modalità di impiego

Posare il prodotto diluito, pennello e/o rullo.

Lavorazione

Diluire il fissativo con acqua (1lt ogni 2 lt di acqua) e applicare a pennello o rullo sulle superfici da trattare e comunque su supporti asciutti.

Avvertenze e modalità di impasto

- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.
- Applicare solo su supporti stagionati e asciutti.
- Evitare l'applicazione in presenza di umidità di risalita.
- **Utilizzare il fissativo nello stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta eccezione, per la diluizione con acqua.**

Conservazione

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

Dati tecnici

Proprietà	Min	Max	Valore
Densità Bè	34,5	36	35,1
Secco %	33,2	34,7	34,08
SiO ₂ %	23	24,9	23,57
K ₂ O %	9,9	10,9	10,51
Rapporto Ponderale	2,1	2,35	2,24
Rapporto Molare	3,28	3,68	3,50
Viscosità a 20 ° c (cps)	50	120	100
Peso Specifico g/cm ³	1,31	1,335	1,321
Aspetto		0,1	
Non combustibile al fuoco	11,5	14	

Voce di capitolato

Fornitura di fissativo all'acqua, interno o esterno, altamente traspirante e non filmante AFON CASA, per la preparazione delle superfici da trattare con **AFONTERMO IL NANOCAPPOTTO** o pitture in genere, previa pulizia completa dei supporti e con diluizione e modalità di applicazione, come da scheda tecnica.