

RASANTERMO®

Rasante Termico Traspirante
Pronto all'uso



AD USO:

INTERNO - ESTERNO

Rev. 23_09_24

DESCRIZIONE GENERALE

Rasante termico, alleggerito, traspirante composto da inerti termici naturali. Pronto all'uso.

FORNITURA

Il prodotto è fornito in confezioni da 14 lt.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Rasante termico, traspirante di finitura da applicare sull'intonaco di fondo. Aprire la confezione, aggiungere 0,5 lt di acqua e mantecare con frusta elettrica. Applicare su supporto con spatola americana liscia. Il prodotto può essere applicato in più mani.

PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie di supporto al prodotto deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere precedentemente rimosse. Non si applica su supporti affetti da umidità di risalita o infiltrazioni.

LAVORAZIONE

Aprire la confezione da 14 lt. di **RASANTERMO** e mantecare con agitatore meccanico aggiungendo 0,5 lt. d'acqua. La stesura del prodotto avviene con la spatola americana liscia avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. Il prodotto è auto calibrante e ogni mano, applicata su supporti uniformi e lisci, corrisponde ad uno spessore di circa 1 mm. Su intonaci di fondo irregolari, l'applicazione può avvenire in più strati di materiale. Tempo di essiccazione: 24 ore.

AVVERTENZE

- La stesura fresca deve essere protetta dal gelo e dalle intemperie. La temperatura di + 5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per il buon indurimento della malta. Al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C la malta fresca o anche non completamente indurita sarebbe esposta all'azione disgregatrice del gelo.
- Pitture, rivestimenti, ecc. devono essere applicati solo dopo la completa essiccazione e stagionatura degli intonaci.
- Non può essere utilizzato su supporti in gesso o su rivestimenti organici inconsistenti, degradati o sfarinanti, su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici.
- E' necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
- **RASANTERMO** deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Non applicare il prodotto su superfici affette da umidità da risalita o infiltrazione. Non applicare il prodotto nel caso di pioggia.

CONSERVAZIONE

6 mesi dall'acquisto se conservato in luoghi asciutti.

DATI TECNICI

SPESSORE	1 MM
CONFEZIONE	SECCHIO DA 14 LT
RESA INDICATIVA A CONF. SPESS. 1 MM	10 MQ
CONDUCIBILITA' TERMICA	0,065 W/mK
DENSITA'	422,6 Kg/m ³
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	$\mu = 9.1$
COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA PER CAPILLARITA'	0.11 Kg/mq min ^{0.5}
RESISTENZA A FLESSIONE	0.38 N/mm ²
RESISTENZA A COMPRESSIONE	1.08 N/mm ²
ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA	0.257 N/mm ²

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di **RASANTERMO**, miscelato secondo scheda tecnica, applicato con spatola americana liscia e, posato perfettamente a livello fino all'ottenimento dello spessore necessario.